

**A szolárrendszerek szereléséhez engedélyezett
keményforraszok és folyósítószer**

Keményforrasz MSZ EN ISO 17672:2010 szerint	Keményforrasz MSZ EN 1044 szerint (régi szabvány)	Olvasási tartomány (°C)	Munkahőmérséklet (°C)	Folyósítószer MSZ EN 1045 szerint
Ag 134	AG 106	630–730	710	FH 10
Ag 244	AG 203	675–735	730	FH 10
Ag 145	AG 104	640–680	670	FH 10
CuP 179	CP 203	710–890	760	nem szükséges*
CuP 279	CP 105	645–825	740	nem szükséges*

* Cu/Cu forrasztásnál nem szükséges folyósítószer, minden egyéb esetben FH10.